



CUOIO / LEATHER



CUOIO / LEATHER

SCHEDA TECNICA/ TEST CERTIFICATE

Composizione/Composition :

Origine/Raw Material

Spessore/Thickness:

Taglia Media/Size :

Cuoietto

Crosta Bovina

mM/mm 1,9-2,0

PQ/ Saft 20

Resistenza allo strappo (IUP/8) tear resistance:

Solidità allo strofinio (IUF 450): fastness to rubbing

SECCO/DRAY

UMIDO/WET

SUDORE ALCALINO/Alcaline swear

Solidità del colore alla luce U.V

Colour fastness to U.V light

N/n 369

Cicli/cycles 1000

Cicli/Cycles 700

Cicli/Cycles 200

Scala dei Blu/blue scale 4/5

Reazione al Fuoco/Reaction on fire (CSE RF 4/83)

CLASSE 3IM Durata Fiamma 20 sec/80/140

Category 3IM FLAME DURATION

Cessazione Combustione(<120sec.) Stop Combustion

Fiamma-Incandescenza ignifugo/ anti-fire

Flame:none- incandescence. None

Ph Dell'estratto acquoso(EN ISO 4045)

pH water extreet

ph (EN ISO 40445)

CromoVI(UNI EN ISO 20344) MG/KG


umidità pH/umidity pH 3.3

umidità pH/umidity ph 0.39


C01
001



C01
002




C01
003



C01
004



C01
005



C01
007




C01
008




C01
009



C01
010




C01
011




C01
012




C01
013




C01
014



C01
015



C01
016



Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)
Prinz Eugen Straße 42, 1040 Wien, (Austria)
Offices of the trademarks' licensee
Production Furniture International S.p.A
Via Torino, 550/L - 10032 Brandizzo (TO) Italy
www.gebruederthonetvienna.com